



Chapas Finas



Chapas Grossas

CHAPAS FINAS LAMINADAS A FRIO/QUENTE				
BITOLA U.S.G	PESO		ESPESSURA	
	kg/m ²	lb/pé	m/m	pol.
N.º16	12,206	2,500	1,50	.0598
N.º18	9,765	2,000	1,20	.0478
N.º19	8,544	1,750	1,06	.0418
N.º20	7,324	1,500	0,90	.0359
CH-FF N.º22	6,103	1,250	0,75	.299
N.º24	4,882	1,000	0,60	.239
N.º26	3,662	7,500	0,46	.0179
N.º28	3,052	6,250	0,38	.0149
N.º30	2,441	5,000	0,30	.0120
N.º 8	33,566	6,875	4,25	.1644
N.º 9	30,515	6,250	3,80	.1495
N.º10	27,464	5,625	3,35	.1346
CH-FQ N.º11	24,412	5,000	3,00	.1196
N.º12	21,360	4,375	2,66	.1046
N.º13	18,309	3,750	2,28	.0897
N.º14	15,258	3,125	1,90	.0747
2 mm	16,000	-	2,00	-